

Viapol Nordic SBS 5500



Viapol Nordic SBS 5500 (Syrene - Bautadien - Styren) består av en högmodifierad destillerad asfalt med tillsats av elastomeriska polymer. Samtliga råvaror är noggrant kontrollerade och sorterade innan användning, detta för att få fram det färdiga materialets utmärkta kvalitetsegenskaper.

Viapol Nordic SBS 5500 är uppbyggd på en kraftig Spundbond polyester som gör produkten helt oorganisk samtidigt med goda åldringsegenskaper, tålig mot mekanisk åverkan samt mycket god elasticitet.

Viapol Nordic SBS 5500 är genom dess utmärkta mekaniska karaktärsdrag hos bäraren idealisk för alla typer av byggnader, där hög elasticitet krävs och även där låga temperaturer samt stora rörelser föreligger.

Viapol Nordic SBS 5500 appliceras genom mekanisk infästning med svetsning av överläggen med varmluft, alternativt strängsvetsning mot det befintliga underlaget.

Viapol Nordic SBS 5500 levereras som standard med mörkgrå skifferbeläggning, men kan även erhållas mot beställning med VIT - RÖD - GRÖN - LJUSGRÅ skifferbeläggning. Produkterna är lastade på kraftiga engångspallar samt krymplastade. SBS produkterna levereras alltid med en 50 cm polystyrene bobin, för att förhindra eventuell deformation.

PRODUKTINFORMATION

SBS 5500 / Viapol Nordic

Egenskaper	Värde	Enhet
Tjocklek:	5,0	mm
Vikt:	5,5	Kg/kvm
Köldflex:	-15	C
Mjukpunkt:	+ 116	C
Värmestab:	+ 100	C
Draghållfasthet: L	1200	N / 5 cm
Draghållfasthet: T	900	N / 5 cm
Brottöjning: L	50	%
Brottöjning: T	50	%
Rivhållfasthet: L	25,2	daN
Rivhållfasthet: T	26,6	daN
Vattentäthet:	Tät	1 m vp
Glidning i värme:	0,2	mm
Dimensionsstab: L	-,026	%
Dimensionsstab: T	-0,04	%
Täthet efter tojning i kyla:	10	%
Dynamiskt stansmotstånd:	Tät	Ø 10 mm
Statisk last	Tät	150 N
Brottkraft (utmattning 5000 cykler):	2440 / 2350	N
Brottdeformation:	64 / 60	mm
Nedböjning vid 25 N	6,6 / 27	mm

VästSvenska Tak AB

Manufakturgatan 5
417 07 GÖTEBORG

Telefon: 031-23 01 50
Fax: 031-65 42 13

Internet: www.vastsvenskatak.se
e-mail: info@vastsvenskatak.se